



LANDHUISVERF

Kleurrijke diversiteit en een onover-
troffen houdbaarheid – tegen alle
weersinvloeden!

2101 Wit	2203 Licht oker	2204 Ivoor	2205 Zonnebloem- geel	2308 Scandinavisch rood	2310 Ceder/ Roodhout
2311 Signaalrood	2404 Dennengroen	2501 Labradorblauw	2506 Koningsblauw	2507 Duiflauw	2606 Middelbruin
2607 Donkerbruin	2703 Antraciet	2704 Steengrijs	2708 Kiezelgrijs	2716 Antracietgrijs	2735 Licht grijs
2742 Verkeersgrijs					



PRODUCTOMSCHRIJVING

Dekkende, in eerste instantie iets zijdeglanzende, daarna zijdematte houtafwerking op basis van natuurlijke oliën voor hout buitenshuis. Houtkleur en nerf worden gedekt. De structuur van het hout blijft zichtbaar. Openporig, laat het hout ademen en vermindert uitzetten en krimpen. Waterafstotend, barst, bladdert of schilfert niet.

Zonder schuren gemakkelijk opnieuw aan te brengen, geen grondlaag nodig. Eenvoudig en zonder overlappen te verwerken. Droogt niet aan tijdens het aanbrengen.

Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweettest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEbruIK

Osmo Landhuisverf is uitermate geschikt voor hout buitenshuis, waarbij een bijzonder duurzame afwerking vereist is. Zoals bijvoorbeeld bij houten schuttingen, balkons, vensters, palen, pergola's, tuinmeubels, tuinhuisen, carports enzovoorts. Ideaal voor de vernieuwing van oude openporige toplagen en verweerde toplagen.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie), parafine, ijzeroxide en organische pigmenten, Titaanoxide (wit pigment), siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedeëromatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 1,0-1,35 g / cm³

Viscositeit: > 20-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, romig

Geur: mild / zwak, reukloos na droging

Flampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.



VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 20% vochtgehalte). Osmo Landhuisverf is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Indien mogelijk eerste laag aan alle zijden van het hout aanbrengen vóór het monteren.

Oude openporige afwerkingen grondig reinigen. Oude kleur en laklagen moeten volledig worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.

Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur. Het is aan te raden een proefstuk te maken op onbekende ondergronden. Wanneer een extra preventieve bescherming tegen blauwschimmel, rot en insecten aantasting is gewenst, het hout - bij voorkeur aan alle kanten - afwerken met Osmo Houtimpregnering WR.

AANBRENGEN

Gelijkmatig en dun opbrengen met Osmo platte kwast of microvezelroller in de richting van de houtnerf op het schone en droge hout. 10-12 uur laten drogen bij een goede ventilatie.

Na droging een tweede dunne laag aanbrengen. Bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone en droge ondergrond is meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 10-12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen. Stofdroog na 6 uur.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 26 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Wanneer het oppervlak buitenshuis een extra bescherming nodig heeft (bijv. ramen en gevels), na grondig drogen 1 x met Osmo UV-Beschermingsolie kleurloos (410 zonder film of 420 met film bescherming) behandelen. Dit beschermt tegen vuil en verhoogt de duurzaamheid van de afwerking.

Bij Landhuisverf Wit 2101 kunt u beter Osmo Natuurlijke Olie-Beits Wit 900 gebruiken.

De door tientallen jaren bewezen Landhuisverf is beschikbaar in uw favoriete kleur. Beschikbaar vanaf 1 x 2,5 l in 186 RAL Classic en 1950 NCS kleurtinten en met extra biociden bescherming op aanvraag.

Sommige houtsoorten bevatten in water oplosbare gekleurde extracten die natuurlijk kunnen uitlogen tijdens het verwerken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.



KLEUREN

- 2101 Wit
- 2203 Licht oker
- 2204 Ivoor
- 2205 Zonnebloemgeel
- 2308 Scandinavisch rood
- 2310 Ceder/Roodhout
- 2311 Signaalrood
- 2404 Dennengroen
- 2501 Labradorblauw
- 2506 Koningsblauw
- 2507 Duifblauw
- 2606 Middelbruin
- 2607 Donkerbruin
- 2703 Antraciet
- 2704 Steengrijs
- 2708 Kiezelgrijs
- 2735 Licht grijs
- 2742 Verkeersgrijs
- 2716 Antracietgrijs

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 09/18